

	Lux 40 Wood & Lux 80 Wood	
Lamellen		
Holzart	Western Red Cedar	
Dauerhaftigkeitsklasse	I-II	
Qualität	Höchster Standard N°2 clears & better (fehlerfrei)	nach EN13659
Sägen	75-100% zum Kern gesägt	nach EN13659
Kernholz / Splintholz	Nur Kernholz	
Trocknung	18% vor dem Sägen	
Oberflächenbehandlung	Keine Behandlung. Das Holz wird natürlich grau werden.	
Rohdichte	370 Kg/m ³	
Elastizitätsmodul	8000N/mm ²	
Schwindung radial	0,30%	nach EN13659
Schwindung tangential	0,70%	nach EN13659
Torsion	1%	nach EN13659
Ursprung	Nordamerika & Canada	

